



BAMBOO



SUPERFICIE COTTO CERATO

CONSIGLI PER LA POSA

Le piastrelle in Cotto Cerato sono caratterizzate da una lieve stonalizzazione ed una particolare permeabilità della superficie dovuta alla naturalità della Terracotta. Si raccomanda quindi particolare attenzione durante la posa, è importante maneggiare le piastrelle con mani pulite e trattare il prodotto con una cera che renda la Terracotta impermeabile (ad esempio Fila ES82 o Fila Ultranatur Wax). È consigliata una doppia ceratura nel caso in cui i prodotti con finitura Cotto Cerato vengano utilizzati sui piani orizzontali o nei vani doccia.
Non si accettano contestazioni se le piastrelle non sono state adeguatamente trattate prima della posa.

SUPERFICIE CRAQUELÉ

AVVISO ALL'UTILIZZATORE

Le superfici Craquelé sono caratterizzate da piccole scropolature decorative dovute all'alta fusibilità del vetro che permette di ottenere colori brillanti e trasparenti. Il Craquelé è identificato da fessure del vetro, che sono facilmente sporcabili se a contatto con sostanze coloranti. Si raccomanda di tagliare le piastrelle a secco. Si sconsiglia il taglio ad acqua, che richiede un trattamento superficiale preventivo con un protettivo idro oleo repellente ad effetto naturale (ad esempio Fila MP90).

È fondamentale prestare massima attenzione nella fase di stuccatura, pulendo immediatamente eventuali sbavature. Si scoraggia l'utilizzo di stucco colorato a contrasto che potrebbe penetrare nelle fessure del vetro (se non adeguatamente trattate).

Nel caso in cui i prodotti con superficie Craquelé vengano utilizzati nei piani orizzontali (pavimento, mensole, ecc.) è consigliato un trattamento superficiale preventivo tramite un protettivo idro oleo repellente ad effetto naturale prima della stuccatura e dopo la posa per rendere le superfici inattaccabili dallo sporco.

Non si accettano contestazioni per piastrelle sporcate in fase di posa.

[Come tagliare Bamboo effetto Craquelè](#)

STUCCARE BAMBOO

Nel seguente video viene mostrato come stuccare in modo efficace le formelle della gamma Bamboo, andando a riempire gli spazi vuoti dovuti alla caratteristica superficie tridimensionale.

È consigliato utilizzare uno stucco cementizio, su cui si può effettuare la pulizia trascorsi 20 minuti.

Se posato all'interno del box doccia va utilizzato stucco epossidico.

[Come stuccare Bamboo](#)





BAMBOO



VERLEGEHINWEISE

Die Fliesen der Serie Bamboo - Rotscherbiges Steingut aus Terracotta – zeichnen sich durch ein leichtes Farbspiel mit natürlicher Wirkung aus und weisen eine besondere Wasseraufnahme auf, die auf die natürlichen Eigenschaften der Terracotta zurückzuführen ist.

Es wird daher empfohlen, bei der Verlegung besondere Sorgfalt walten zu lassen, indem die Fliesen mit sauberen Händen behandelt werden, und vor allem die Fliesen vor der Verlegung wasserfest gemacht werden.

CRAQUELÉ-OBERFLÄCHE

WICHTIGE INFORMATION FÜR DEN VERARBEITER

Craquelé-Oberflächen zeichnen sich durch Risse aufgrund der Beschaffenheit der Glasur aus, welche brillante und transparente Farben ermöglicht. Die Risse in der Glasur werden als Craquelé bezeichnet. Diese Risse können leicht verschmutzen, wenn sie mit Farbstoffen in Kontakt kommen. Es wird daher, die Fliesen trocken mit dem geeigneten Werkzeug für den Schnitt von Rotscherbiges Steingut Terracotta zu scheiden. In dem Fall des Nassschneidens sollte die Oberfläche der Fliesen vorab mit einer natürlich wirkenden, geeigneten Imprägnierung behandelt werden. Es wird auch empfohlen, beim Verfugen sehr sorgfältig vorzugehen und eventuelle Schlieren sofort zu beseitigen. Das Schneiden kann trocken mit zum Schneiden von -Rotscherbiges Steingut Terracotta- geeigneten Werkzeugen oder durch Wasserschneiden erfolgen. Die Oberfläche muss zuvor mit einem wasserabweisenden, natürlich wirkenden Schutzprodukt (z.B. FILA-Produkt ES 82 oder ähnlich) behandelt werden. Das Wasser beim Schneidevorgang muss natürlich sauber gehalten werden, damit es die Fliesenoberfläche selbst vor der Imprägnierung nicht verschmutzt. Es wird empfohlen Fugenmaterial mit wenig Kontrast (besser Ton in Ton) einzusetzen, da dieses in die Risse der Glasur eindringen könnte (vor allem wenn diese nicht ordnungsgemäß behandelt wurden).

Um das Produkt ohne Unannehmlichkeiten auf horizontalen Oberflächen (Boden, Regale, etc.) und in Duschnischen zu verwenden, empfehlen wir, es vor dem Verfugen und nach der Verlegung mit einer Hydro-Imprägnierung mit natürlicher Wirkung zu behandeln, um die Craquelé unempfindlich gegen Schmutz zu machen. Es können keine Reklamationen akzeptiert werden, die durch Verlegefehler entstanden sind.


Wie man Bamboo schneidet Craquelé-Oberfläche

BAMBOO VERFUGEN

Das folgende Video zeigt, wie man die Fliesen der Serie Bamboo effektiv verfugt, dabei werden die durch die charakteristische dreidimensionale Oberfläche verursachten Fugen ausgefüllt.

Es wird empfohlen, einen Fugenmasse auf zementärer Basis zu verwenden, der nach 20 Minuten gereinigt werden kann. Bei der Verlegung innerhalb der Duschkabine sollte ein Epoxydharzfugenmasse verwendet werden.

Wie verfugt man Bamboo





SURFACE EN TERRE CUITE CIRÉE

CONSEILS DE POSE

Les carreaux en terre cuite cirée sont caractérisées par un léger denuancement et une absorption particulière de surface typique du caractère naturel de la terre cuite.

Il est donc recommandé d'être particulièrement attentif lors de la pose, de manipuler les carreaux avec des mains propres et surtout de cirer le produit avec une cire adaptée à l'imperméabilisation de la terre cuite (par exemple Fila ES82 ou Fila Ultranatur Wax).

Pour utiliser Bamboo Cotto Cerato sans inconvénients sur des surfaces horizontales ou dans des cabines de douche, il est conseillé de procéder à un double cirage.

Aucune réclamation ne sera acceptée si les carreaux n'ont pas été correctement traités avant la pose.

SURFACE CRAQUELÉE

AVIS À L'UTILISATEUR

Les surfaces craquelées se caractérisent par la présence de craquelures dues à la haute fusibilité du verre, permettant d'obtenir des couleurs brillantes et transparentes. Le craquelé est identifié par des fissures dans le verre. Ces fissures, au contact de substances colorantes, se salissent facilement. Il est donc recommandé de couper les carreaux à sec. Dans le cas, déconseillé, d'une découpe à l'eau, la surface des carreaux doit être préalablement traitée avec un protecteur hydrofuge à effet naturel. Il est également recommandé de faire preuve de la plus grande attention lors de l'étape du jointolement, en nettoyant immédiatement tout excès, et il est déconseillé d'utiliser un mortier de jointolement coloré en contraste qui pourrait pénétrer dans les fissures du verre (si elles ne sont pas traitées adéquatement). Pour utiliser le produit sans inconvénient sur des surfaces horizontales (sol, étagères, etc.) et dans les compartiments de douche, nous recommandons de le traiter avec un protecteur hydrofuge à effet naturel avant le jointolement et après la pose pour rendre le craquelé imperméable à la saleté. Aucune réclamation ne sera acceptée pour des carreaux salis pendant la pose.

Comment couper le Bamboo surface craquelée

JOINTOIEMENT BAMBOO


La vidéo suivante montre comment jointoyer correctement les carreaux de la gamme Bamboo, en comblant les espaces vides créés par la surface tridimensionnelle.

Il est recommandé d'utiliser un joint de ciment, qui peut être nettoyé après 20 minutes.

En cas de pose à l'intérieur de la cabine de douche, il convient d'utiliser un joint époxy avec les précautions nécessaires.

Toujours traiter la surface avec un bouche pores avant le jointoage

Comment jointoyer les carreaux Bamboo





BAMBOO



WAXED TERRACOTTA SURFACE

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

Waxed terracotta tiles are featured by slight shade variation and a particular water absorption due to the nature of the product.

It is therefore recommended to be particularly careful when laying the tiles, handling them with clean hands and particularly to apply a suitable wax to make the terracotta waterproof (for example Fila ES82 or Fila Ulttranatur Wax).

To use Bamboo Cotto Cerato without inconvenience in horizontal surfaces or shower rooms, we recommend a double waxing.

No complaints will be accepted if the tiles have not been properly waxed before laying.

CRAQUELÉ SURFACE

USER NOTICE

Craquelé surfaces are characterized by the presence of cracks due to the high glass fusibility, which allows for bright and shine-through colors. Glass fissures are Craquelé's distinctive feature. These fissures, when in contact with coloring substances, can get easily soiled. It is, therefore, recommended to have the tiles cut dry. In case of waterjet cutting, which is not advisable, the surface of the tiles should be pre-treated with a natural effect hydro-oil repellent protective. It is also recommended to pay maximum attention during the grouting phase by immediately cleaning any excess, and it is not advisable to use contrasting colored grout that could penetrate the glass fissures (if not adequately treated). To use the product without inconvenience on horizontal surfaces (floor, shelves, etc.) and in shower enclosures, we recommend treating it with a natural effect hydro-oil repellent protective before grouting and after the tiles setting to make the crackle impervious to dirt. No claims will be accepted for tiles soiled during the laying process.

[How to cut Bamboo Craquelé effect](#)

TO GROUT BAMBOO

The following video shows how to grout the tiles of the Bamboo range in an effective way, filling in the spaces created by the three-dimensional surface characteristic.

It is recommended to use a cement grout, which can be cleaned after 20 minutes.

If installed inside the shower box, epoxy grout should be used.

[How to grout Bamboo tiles](#)

